

Xtra Adesivo One Way

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto

Pellicola vinilica monomerica perforata stampabile inkjet base solvente, ecosolvente, latex, UV curabile.

180 micron di spessore, foro 1,6 mm, rapporto area vinile/area perforata 60/40 e liner filmico in PE.

Adesivo base solvente con rimovibilità fino a 6 mesi.

Dati tecnici

Elemento	Descrizione	Caratteristica
Pellicola in PVC (Front Layer)	<i>Tipo di materiale</i>	Film monomerico bianco e nero
	<i>Spessore</i>	180 ± 10 micron
	<i>Colore fronte</i>	Bianco latte
	<i>Colore retro</i>	Nero super-coprente coatizzato
	<i>Ritiro</i>	≤ 0.8%
	<i>Tensione superficiale</i>	≥ 30 dyne/ cm
	<i>N° di fori</i>	Circa 130 /sq inch (pollice quadrato = mm 25,4x25,4)
	<i>Diametro dei fori</i>	1.6 mm
	<i>Distanza tra i fori</i>	2.4 mm
	<i>Spazi vuoti (trasparenza)</i>	40%
	<i>Opacità</i>	98%
Adesivo	<i>Tipo</i>	Trasparente removibile (colla a base solvente)
	<i>Spessore</i>	30 ± 3 micron
	<i>Condizioni di applicabilità</i>	15°C~33°C (intervallo termico), ≥ 8°C temperatura di applicazione minima.
	<i>Adesività iniziale (Ball Tack)</i>	≥#5 Steel Ball (GB4852-84/CNS)
	<i>Resistenza alla depellicolazione</i>	(24 ore) 5 ≤ x ≤ 10 N/25 mm
	<i>Durata prevista</i>	Da 2 a 3 anni. 6 mesi per una rimozione pulita. L'adesione può aumentare con il tempo
	<i>Removibilità nel tempo</i>	Condizioni di removibilità 18-25°C - RH 50-60%. Termine di removibilità 6 mesi, a condizione che la superficie di vetro sia stata molto pulita al momento dell'applicazione.
Liner	<i>Carta siliconata bianca</i>	105 g a superficie piena (55 g dopo la punzonatura) - liner di carta forato
	<i>OPP trasparente</i>	33 gr hot laminated - additional liner
	<i>Peso totale</i>	89 g ± 5 g/m2
	<i>Forza di rilascio</i>	FTM 3

Stoccaggio: 12/15 mesi in condizioni normali ad una temperatura media di 22°C e relativa umidità di 50-55%.

Norme di sicurezza REACH - In ottemperanza al D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si informa che la sostanza Bis(2-ethyl(hexyl) phthalate (DEHP) è presente nella quantità del 0,13%. Per ulteriori informazioni richiedere copia conforme delle analisi eseguite sulle sostanze prese in esame dal REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals). RoHS - Cadmium free.

Nota: si raccomanda particolare attenzione nel rimuovere l'additional liner, poiché potrebbe verificarsi la sfaldatura del primo liner di carta. Pertanto è necessario delaminare con cura i primi 2 cm (per tutta l'altezza) del materiale stampato, dopodiché si proceda alla delaminazione nello stesso modo in cui si opera con tutti i materiali auto-adesivi

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Data di emissione: 24.04.2019

Data di revisione: 24.04.2019 GV

Documento emesso da: GV/S&D